

URZĄD MIEJSKI W ZWOLENIU

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

**REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG NA TERENIE GMINY
ZWOLEŃ**

Zwoleń dnia 18.02.2014r.

Spis treści.

1. Wstęp .

- 1.1. Przedmiot SST.
- 1.2. Zakres stosowania SST.
- 1.3. Zakres robót objętych SST.
- 1.4. Określenia podstawowe.
- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt

- 3.1. Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.
- 3.2. Sprzęt do wykonania naprawy.
- 3.3. Sprzęt pomocniczy do kontroli naprawy.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

- 5.1. Warunki atmosferyczne.
- 5.2. Wykonanie remontu.

6. Obmiar robót

7. Odbiór robót

8. Podstawa płatności.

9. Przepisy

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwolen

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Szacunkowo przyjęto;

A/wykonanie remontów powierzchniowych nawierzchni /spękań i rakowin/ o zagłębieniu 0-2 cm (bez wycinki) emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi w ilości około 3000 metrów kwadratowych

B/wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni/spękań i rakowin/ o zagłębieniu powyżej 2 cm emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi/bez wycinki/ w ilości około 1500 metrów kwadratowych

1.4. Określenia podstawowe.

Ubytek - wykruszenie nawierzchni na głębokość nie większa niż grubość warstwy ścieralnej

Wybój - j.w. lecz na głębokość większa niż grubość warstwy ścieralnej.

Remont cząstkowy - uzupełnienie ubytków lub wybój w nawierzchni, naprawa cząstkowa

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania remontu, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo robót i ruchu na remontowanej drodze.

2. Materiały.

Do robót objętych niniejszą SST stosuje się następujące materiały:

- tłuścioń i kliniec kl .I lub II w przypadku konieczności remontu podbudowy.

- kruszywo - grysy 4/6.3; 3; 6..3/10; 10/12.8 lub 12.8/16 klasy I przy remoncie dróg na których nawierzchnia była wykonywana z grysów bazaltowych klasa II przy remoncie pozostałych dróg. Grysy powinny odpowiadać wymaganiom dla gat. I w/g PN-EN 13043 :2004,PN -EN13242+A1:2008, PN-EN 12620+A1:2008

- lepiszcze emulsja asfaltowa kationowa 65 % szybko rozpadowa wg PN - 71/6771 – 02.

W terminie dwóch tygodni przed przystąpieniem do robót należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu próbki kruszyw i lepiszczy oraz atesty lub certyfikaty od producentów materiałów które będą użyte do wykonania remontów.

W razie nie posiadania w tym czasie lepiszcza (np. emulsji) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu informacji z której wytwórni emulsja będzie pobierana, a w pierwszym dniu dowożenia emulsji pobrać próbki i wraz z atestem dostarczyć ją do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

3. Sprzęt

3.1.Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy .

a) w sposób zmechanizowany

- sprężarka powietrza

b) w sposób ręczny

- szczotki
- pędzle

3.2.Sprzęt do wykonania naprawy:

- skrapiarka-remonter ciśnieniowy
- rozsypanywacz grysów (przy dużych powierzchniach remontowanych)
- walec ogumiony

3.3.Sprzęt pomocniczy do kontroli naprawy

- Taśma miernicza
- szczotka

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. Transport.

Materiały kamienne mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu. Lepszcza - cysternami przystosowanymi do wożenia asfaltu lub emulsji.

5.Wykonanie robót

5.1.Warunki atmosferyczne .

Remont nawierzchni należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 10 C (wyjątkowo + 5 C) w sprzyjających warunkach . Nie dopuszcza się wykonywanie remontu podczas opadów deszczu .

5.2.Przygotowanie nawierzchni do remontu.

Przygotowanie nawierzchni do remontu polega na oczyszczeniu nawierzchni z zanieczyszczeniach , luźnych okruchów nawierzchni oraz usunięciu wody i osuszeniu ścianek naprawianego ubytku w przypadku zawilgocenia remontowanej nawierzchni.

Przed przystąpieniem do robót należy zwrócić uwagę na rodzaj i głębokość uszkodzeń istniejącej nawierzchni. W przypadku głębszych uszkodzeń (wyboi) przygotowanie nawierzchni obejmuje także remont podbudowy, który należy wykonać w takiej technologii w jakiej była wykonywana podbudowa.

Przyjęta technologia przygotowania nawierzchni do remontu powinna gwarantować prawidłową jakość robót, a wszystkie elementy robót podlegają uzgodnieniu i akceptacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.

5.3 Wykonanie remontu.

Po przygotowaniu miejsc naprawianych zgodnie z pkt.5.2. należy wykonać remont przez:

- skropienie emulsją i posypanie kruszywem.
 - rozsypanie kruszywa na świeżo rozłożonej warstwie emulsji (odstęp nie większy niż kilka sekund ograniczony czasem rozpadu emulsji),
 - zagęszczenie rozścielonego kruszywa,
 - zabezpieczenie świeżo wykonanego remontu przed uszkodzeniem pod wpływem ruchu.
- Uziarnienie i zużycie kruszywa remontowanej nawierzchni oraz metody wykonania remontu. Zużycie lepiszcza uzależnione jest również od wielkości użytej frakcji kruszywa.

W zależności od głębokości uszkodzeń występują następujące rodzaje remontu cząstkowego:

A/wykonanie remontów powierzchniowych nawierzchni /spękań i rakowin/ o zagłębieniu 0-2 cm (bez wycinki) emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi w ilości około 3000 metrów kwadratowych Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym

Miejsce uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa ,dno i ścianki tego miejsca należy skropić emulsją asfaltową w ilości 1,2 kG/m², następnie zasypać warstwą suchego i czystego grysu 6,3-10,0mm lub 10,0-12,8mm w ilości 12-20 kG/m² i zagęścić. Zagęszczoną warstwę należy ponownie skropić emulsją w ilości 2,5-3,5 kG/m² przysypać grysem 4-6,6mm w ilości 12 kg/m² i zagęścić.

B/wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni/spękań i rakowin/ o zagłębieniu powyżej 2 cm emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi/bez wycinki/ w ilości około 1500 metrów kwadratowych

Miejsce uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa ,dno i ścianki tego miejsca należy skropić emulsją asfaltową w ilości 1,2 kG/m², następnie zasypać warstwą suchego i czystego grysu 12,8-16 mm w ilości około 25 kG/m² i dokładnie zagęścić. Zagęszczoną warstwę należy ponownie skropić emulsją w ilości 3,5-5,0 kG/m² przysypać kruszywem 4-6,3mm w ilości około 15 kg/m² po czym kruszywo należy zagęścić.

6. Obmiar robót.

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca w księdze obmiaru . Jednostką obmiarową jest m² wykonanego remontu cząstkowego zgodnie z pomiarem w terenie.

7. Odbiór robót

Odbiór robót jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę.

8 Podstawa płatności .

Płatność za m wykonanego remontu zgodnie z obmiarem. Cena wykonywania robót obejmuje:

-prace pomiarowe

-oznakowanie robót

-przygotowanie nawierzchni do remontu

-wykonanie remontu z uwzględnieniem: wartości zużytych materiałów , ich transportu do miejsca wbudowywania, rozścielenia i zagęszczenia zgodnie z SST.

9. Przepisy powiązane.

9.1.Normy.

1.PN-B-06714-26 Kruszywa Mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych

2.PN-B-1111-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych .Żwir i mieszanka.

3.PN- PN-EN 13043 :2004,PN-EN 13242+A1:2008,PN-EN 12620+A1:2008.-Kruszywa mineralne.
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

4.PN-C-04014-Przetfory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem Englera

5.PN-71/S-96034-Drogi samochodowe

6. KNNR 6 1109-02, KNNR 6 1109-04. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym